

TS eco Soft (Handstretchfolie)

Art.Nr:	Art. Name	Typ Folie	Stärke μ	Breite (mm)	Länge (lfm)	Dehnung %	Brutto kg/Roll	Roll/Palett
202010	TS eco Soft	Cast	10	500	600	90	2,76	252
202010	TS eco Soft	Cast	10	500	500	90	2,48	252
202012	TS eco Soft	Cast	12	500	500	110	2,94	252
202012	TS eco Soft	Cast	12	500	400	110	2,39	252
202015	TS eco Soft	Cast	15	500	400	130	2,94	252
202015	TS eco Soft	Cast	15	500	320	130	2,39	252

Erhältlich in den Farben: Transparent.

Hülsen d/m - 50mm. Kern Gew/kg - 0,180 kg.

TS eco Soft - Innen haftend außen glatt

TS eco Soft -Rohstoffe: LLDPE. **Neue Rohstoffentwicklung.**

TS eco Soft - Die neue Generation Handstretchfolie aus eigenen Entwicklung.

TS eco Soft - Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit.

TS eco Soft - Sehr weicher Wklung + hohe Haltekraft, garantiert höchste Ladungssicherheit.

TS eco Soft - Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

TS eco Soft - Sie kann Standardfolien von 15 - bis 23 μ ersetzen mit bessere Transportsicherheit.

TS eco Soft - Mehr als **60% weniger** Verbrauch im Vergleich mit herkömmlichen Standard Folien .

TS eco Soft - Mehr als **55% weniger** Kosten pro umwickelte Palette.

TS eco Soft - Ihr Beitrag zum Umweltschutz.

Folienverbrauch im Vergleich

Typ Folie	Dehnung	Verbrauch	Haltekraft*	Wicklungen	Palettenmaß
TS eco Soft -10 μ	90%	127 gr.	12 kg.	16	100x80x170 cm
Standard - 17 μ	150%	274 gr.	9 kg.	16	100x80x170 cm
TS eco Soft -12 μ	120%	129 gr	17 kg.	16	100x80x170 cm
Standard - 20 μ	150%	320 gr.	13 kg.	16	100x80x170 cm
TS eco Soft -12 μ	120%	129 gr.	17 kg.	16	100x80x170 cm
Standard - 23 μ	150%	375 gr	17,5 kg.	16	100x80x170 cm

* Gemessen auf der 80 cm langen Seite der Palette.