

UTS eco Strong (Handstretchfolie)

Art.Nr:	Art. Name	Typ Folie	Stärke μ	Breite (mm)	Länge (lfm)	Dehnung %	Brutto kg/Rol	Rol/Palette
302008	UTS eco Strong	Cast	8	500	650	30	2,57	252
302008	UTS eco Strong	Cast	8	550	500	30	2,20	252
302010	UTS eco Strong	Cast	10	600	600	50	2,94	252
302010	UTS eco Strong	Cast	10	480	480	50	2,39	252
302012	UTS eco Strong	Cast	12	500	500	65	2,94	252
302012	UTS eco Strong	Cast	12	500	400	65	2,39	252

Erhältlich in den Farben: Transparent, Grün.

Hülsen d/m - 50mm. Kern Gew/kg - 0,180 kg.

UTS eco Strong - Innen haftend außen glatt

UTS eco Strong - Rohstoffe: LLDPE . **Neue Rohstoffentwicklung.**

UTS eco Strong - Die neue Generation Handstretchfolie aus eigener Entwicklung.

UTS eco Strong - Sehr hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit bei geringe Kraftaufwand..

UTS eco Strong - Garantiert Höchste Ladungssicherheit durch extreme Haltekraft.

UTS eco Strong - Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

UTS eco Strong - Kann Standardfolien von 15 - bis 30 μ und vorgedehnte von 7- bis 12 μ ersetzen.

UTS eco Strong - Mehr als **60% weniger** Verbrauch im Vergleich mit herkömmlichen Standard Folien .

UTS eco Strong - Bis zu **50% weniger** Kosten pro umwickelte Palette.

UTS eco Strong - Sehr sparsam im Verbrauch.

UTS eco Strong - Ihr Beitrag zum Umweltschutz.

Folienverbrauch im Vergleich.

Typ Folie	Dehnung	Verbrauch	Haltekraft*	Wicklungen	Palettenmaß
UTS eco Strong - 8 μ	30%	113 gr	13 kg.	16	100x80x170 cm
Standard - 17 μ	150%	274 gr	9 kg.	16	100x80x170 cm
UTS eco Strong - 10 μ	50%	124 gr	19 kg.	16	100x80x170 cm
Standard - 20 μ	150%	320 g	11kg.	16	100x80x170 cm
UTS eco Strong - 12 μ	65%	144 gr	25 kg.	16	100x80x170 cm
Standard - 23 μ	150%	375 gr	14 kg.	16	100x80x170 cm

* Gemessen auf der 80 cm langen Seite der Palette.