

UTS eco Strong (Maschinenstretchfolie)

Art.Nr:	Art. Name	Typ Folie	Stärke μ	Breite (mm)	Länge (lfm)	Dehnung %	Netto kg/Rol	Brutto kg/Rol	Rol / Palette
301008	UTS	Cast	8	500	4300	30	15,82	17,10	45
301010	UTS	Cast	10	500	3400	50	15,64	16,92	45
301012	UTS	Cast	12	500	2850	65	15,73	17,01	45

Erhältlich in den Farben: Transparent, **Grün**.

Hülsen d/m - 76mm. Kern Gew/kg - 1,28 kg.

Empfohlene Stretchwickler: ohne Vordehneinheit, mit Handbremsfunktion, mit elektromagnetischer Folient

UTS eco Strong - Innen haftend außen glatt

UTS eco Strong - Rohstoffe: LLDPE . **Neue Rohstoffentwicklung.**

UTS eco Strong - Die neue Generation Maschinenstretchfolie aus eigener Entwicklung.

UTS eco Strong - Sehr hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit bei geringe Kraftaufwand.

UTS eco Strong - Garantiert Höchste Ladungssicherheit durch extreme Haltekraft.

UTS eco Strong - Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

UTS eco Strong - Kann Standardfolien von 15 - bis 30 μ und vorgedehnte von 7- bis 12 μ ersetzen.

UTS eco Strong - Mehr als **60% weniger** Verbrauch im Vergleich mit herkömmlichen Standard Folien .

UTS eco Strong - Bis zu **50% weniger** Kosten pro umwickelte Palette.

UTS eco Strong - Sehr sparsam im Verbrauch.

UTS eco Strong - Ihr Beitrag zum Umweltschutz.

Folienverbrauch im Vergleich.

Typ Folie	Dehnung	Verbrauch	Haltekraft*	Wicklungen	Palettenmaß
UTS eco Strong - 8 μ	30%	125 gr	15 kg	15	100x80x170 cm
Standard - 17 μ	150%	296 gr	11kg	15	100x80x170 cm
UTS eco Strong - 10μ	50%	146 gr	22 kg	15	100x80x170 cm
Standard - 20 μ	150%	370 g	12kg	15	100x80x170 cm
UTS eco Strong - 12μ	65%	161 gr	27 kg	15	100x80x170 cm
Standard - 23μ	150%	430 gr	14 kg	15	100x80x170 cm

* Gemessen auf der 120 cm langen Seite der Palette.